PC® BENTOSTRIP - PC® ELASTOSWELL VERTAILU

OMINAISUUS	PC®BENTOSTRIP 19 X 25 mm	PC®ELASTOSWELL 20 X5 mm
Paisuntakapasiteetti	4 kertainen	> 10 kertainen
Muodon pysyvyys vesikosketuksen jälkeen	Halkeilee	Stabiili
Vetolujuus (EN ISO 527)	0,196 MPa	0,7 MPa
Venymä (EN ISO 527)	14,37 %	300 %
Paisunta merivedessä	Ei	Kyllä
Vedenpaineen kestävyys	2 bar	2 bar
Paisuu uudestaan kuivuttuaan	Kyllä	Kyllä

semtu