

Cemdure 110



Itsetasoittuva pumpattava lattiatasoite - vain asuintalojen aluslattiaihin

Tuotetiedot

CEMDURE 110 on pumpattava itselevittyvä lattiamassa, joka valmistetaan aluminaattisementistä. Se on valmiiksi sekoitettu kuiva jauhe, joka on suunniteltu käytettäväksi ohuena tasauskerroksena aluslattiaihin, joiden päälle asennetaan matto, laatat, parketti jne. Valukerroksen paksuus on 5 - 30 mm.

Sekoittaminen ja levitys

CEMDURE 110 voidaan levittää automaattisella jatkuvatoimisella sekoitinpumpulla (ilman laastisuppilaa). Pieniä aloja varten se voidaan sekoittaa myös sopivassa astiassa, josta se levitetään lattiapinnalle. Käytä sekoittamiseen ainoastaan puhdasta max. +20 °C juomavettä 4,5 l/25 kg säkki. Sekoitettu massa on käytettävä 25 minuutin kuluessa

Suosittelava levityspaksuus on 5 - 30 mm yhtenä kerroksena. Osittain kovettunut massa voidaan helposti muotoilla tai leikata oikeaan muotoon. Jos tehdään kaatoja, käytetään vähemmän vettä tuotetta sekoitettaessa ja valetaan kaadon suuntaisesti paksummasta reunasta alkaen.

Normaalioloissa pinta kestää kävelyä 1 - 2 tunnin kuluttua ja se kovettuu lopulliseen lujuteensa n. 1 viikossa olosuhteista riippuen.

Alusta

CEMDURE 110 levitetään hyvin valmistellulle ja pohjustetulle alustalle. Käsiteltävän alustan tulee olla kova, ehjä ja puhdas. Pöly, rasvat ja heikot materiaaliton poistettava pinnasta. Sementtiliima ja vanhat pinnoitteet pitää poistaa mekaanisesti, esim. sinkopuhaltamalla, jyrsimällä tai piikkaamalla. Öljyinen tai rasvainen betoni voi tarvita käsittelyn sopivalla rasvanpoistoaineella. Ennen CEMDURE 110:n levittämistä alusta tulee tartunnan varmistamiseksi käsitellä Cemprime AC -pohjustusaineella.

Kynnykset, portaat, viemärikaivot jne. on eristettävä vaahtomuovieristenauhalla. Laajat pinnat tulee jakaa sopiviin valualueisiin. Yleensä alueen leveys voi olla 8 - 12 m pumpun kapasiteetista riippuen.

Tekniset tiedot

Taivutusvetolujuus	6 N/mm ² 28 d
Puristuslujuus	25 N/mm ² 7 d
Tartunta alustaan	>2 N/mm ²
VOC	ei sisällä ammoniakkeja eikä formaldehydiä
Vapaa kutistuma	<0,5 ‰ [50 % RH]
pH	n. 11,5
Valuvuus (rengastesti)	150 - 155 mm
Vedenkestävyys	vedenkestävä (paisuminen vedessä < vapaa kutistuma)
Max. raekoko	1 mm

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Toukokuu 2018

Käyttötiedot

Vedenlisäys	18 % (4,25 litraa / 25 kg:n säkki)
Minimikäyttölämpötila	+ 6 °C
Kuivan jauheen tiheys	1,5 kg/dm ³
Märkä tiheys	>2 kg/dm ³
Työstöaika	n. 25 min. riippuen lämpötilasta
	1 - 2 tuntia jalankulkuliikenne
Kovettumisaika	24 h kevyt liikenne
	1 vko täysi kuormitus lämpötilasta riippuen
Varastointi	6 kk kuivissa tiloissa

Materiaalimenekki n. 1,75 kg/mm/m².

Puhdistus

Kaikki työkalut on puhdistettava välittömästi vedellä.

Terveys ja turvallisuus

Haitallista – sisältää sementtiä. Kosteaa sementtiä on syövyttävää. Silmät on suojattava ja vältettävä aineen joutumista iholle. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Kuljetus

Ei luokiteltu tuote.

CE

EN 13813 CT-C25-F6 sementtipohjaiset tasoitemassat Cemart NV, Maatheide 76E, B-3920 Lommel

Palokäyttäytyminen	A1	Kulutuskestävyys	NPD
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	CT	Askelääneneristävyys	NPD
Veden läpäisevyys	NPD	Äänen absorptio	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD	Lämmönvastus	NPD
Puristuslujuus	C25	Kemiallinen kestävyys	NPD
Taivutuslujuus	F6		

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Toukokuu 2018