Daracem® F

Tehonotkistin

Käyttökohteisiin, joissa tarvitaan erittäin helposti työstettävää betonia, nopeaa sitoutumista ja hyvää varhais- ja loppulujuutta. Sekä silloin kun rakenteet ovat ohuita ja tiheästi raudoitettuja. Sopii erinomaisesti valkobetonikohteisiin. Daracem® F on CE-merkitty EN 934-2 mukaisesti.

Edut
Vähentää veden tarvetta. Nopeuttaa sitoutumista. Lisää betonin lujuutta.

Tekniset tiedot

Olomuoto	väritön neste
Aktiivinen aineosa	melamiinipolymeeri
Tiheys [20℃]	1,21 kg/dm³ ±1 %
Natriumekvivalentti Na2O	< 5 %
Kloridipitoisuus	< 0,05 %
pH-arvo	10,5 ±1,0
Jäätymispiste	0 ℃
Annostelun sivuvaikutukset	ei ole
Yliannostuksen vaikutus	hidastaa sitoutumista
CE-sertifikaatti	0921-CPR-2001

Annostelu
Annostelu voi vaihdella 0,6 - 3,0 %:iin sideaineen painosta. Normaalibetonin suositus on n. 0.9 %. Parhaimman tehon aikaansaamiseksi Daracem® F annostellaan sekoitusveden jälkeen. Vältä annostelemasta suoraan sementin päälle. Jos samassa annoksessa käytetään useita lisäaineita, ne on kaikki annosteltava erikseen. Suosittelemme aina ennakkokokeiden tekemistä.

Yhteensopivuus
Daracem® F soveltuu käytettäväksi kaikkien Semtun betonin lisäaineiden kanssa. Daracem® F toimii jäykässä betonimassassa voiteluaineen tavoin erottamalla tehokkaasti sementtihiukkaset toisistaan ja pitämällä ne erillään.

Pakkaukset
30 kg, 230 kg ja 1210 kg kontit

Varastointi
Tuote kestää varastointia 0 - 30 °C lämpötilassa vähintään 12 kk. Jäätynyt tuote voidaan käyttää sulattamisen ja sekoittamisen jälkeen. Varastoitava muovisissa tai muovilla pinnoitetuissa terässäiliöissä. Muut materiaalit voivat värjätä tuotetta ja heikentää sen laatua.

Käyttöturvallisuus
Katso tarkemmat tiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.

Valmistaja
Grace Construction Products

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa. Muutokset mahdollisia.

Elokuu 2014

SEMTU OY
PL 124, 04201 KERAVA
Puh. +358 9 2747 950
mailbox@semtu.fi
www.semtu.fi