

WRDA[®] 90 D

Tehonotkistin valmisbetoniin

WRDA[®] 90 D soveltuu valmisbetoniin, erityisesti kun betonilta halutaan hyvää notkeutta ja pitkää työstöaikaa. Pitkät kuljetusmatkat ja kesäajan korkeammat lämpötilat asettavat haasteita työstöajan säilymiselle. Tuote on CE-merkitty EN 934-2 normin mukaisesti.

Edut

Vähentää veden tarvetta. Helpottaa pumppausta. Parantaa työstettävyyttä.

Tekniset tiedot

Olomuoto	ruskea neste
Aktiivinen aineosa	lignosulfonaatti
Tiheys [20°C]	1,16 kg/dm ³ ±0,03g/dm ³
Natriumekvivalentti Na ₂ O	< 7%
pH-arvo	5,0 ±1,0
Kloridipitoisuus	< 0,1 %
Alkalipitoisuus	<0,5 %
Jäätymispiste	0 °C
Yliannostuksen vaikutus	hidastaa sitoutumista
CE-sertifikaatti	0921-CPR-2001

Annostelu

Annostelu voi vaihdella 0,20 - 1,0 %:iin sideaineen painosta. Normaali betonin suositus on n. 0.5 %. Parhaimman tehon aikaansaamiseksi WRDA[®] 90 D annostellaan valmiiseen massaan tai viimeisen sekoitusveden kanssa. Vältä annostelemasta suoraan sementin päälle. Suosittelemme aina ennakkokokeiden tekemistä. Betonin ja/tai ulkoilman alaiset lämpötilat hidastavat sitoutumista.

Yhteensopivuus

WRDA[®] 90 D soveltuu käytettäväksi kaikkien Semtun betonin lisäaineiden kanssa. Voidaan käyttää myös huokostimen kanssa. Ennakkokokeet välttämättömiä.

Pakkaukset

1160 kg kontit.

Varastointi

Tuote kestää varastointia 0 - 30 °C lämpötilassa vähintään 12 kk. Säilytetään tiiviisti suljetuissa alkuperäispakkauksissa. Jäätynyt tuote voidaan käyttää sulattamisen ja huolellisen sekoittamisen jälkeen.

Käyttöturvallisuus

Ei luokiteltu tuote. Katso tarkemmat tiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.

Valmistaja

Grace Construction Products

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa. Muutokset mahdollisia.