

AURAMOL BIO W45

Kasviöljy-vesipohjainen muotinirrotusemulsio

Tuotekoodi: 333-Auramol Bio W45

Auramol Bio W 45 on matalaviskoosinen, käyttövalmis Kasviöljy-vesipohjainen emulsio, joka muodostaa muottipinnalle kalvon, joka helpottaa ja nopeuttaa muotista purkamista. Se sopii kaikkeen betonirakentamiseen. Soveltuu käytettäväksi puu-, muovi- ja metallimuoteille. Uuden puupinnat saattavat tarvita kaksi Bio W 45 käsittelykertaa. Uusilla teräspinoilla tai pinnoilla, joilla on käytetty muita irrotusaineita, Bio W 45:n koko teho saavutetaan vasta 3 - 8 käyttökerran jälkeen. Tuote on saatavilla tynnyrissä ja IBC-kontissa.

Käyttöalueet

Se sopii kaikkeen betonirakentamiseen. Soveltuu käytettäväksi puu-, muovi- ja metallimuoteille. Uuden puupinnat saattavat tarvita kaksi Bio W 45 -käsittelykertaa. Uusilla teräspinoilla tai pinnoilla, joilla on käytetty muita irrotusaineita, Bio W 45:n koko teho saavutetaan vasta 3 - 8 käyttökerran jälkeen.

Edut

Helposti biologisesti hajoava, korkealaatuinen betonipinta, ruiskutettava - helppokäyttöinen, helpottaa muottien puhtaanapitoa, ei sisällä hiilivetyliuottimia, hajuton sekä estää teräsmuottien ruostumista.

Käyttö

Bio W 45 levitetään harjalla, sienellä tai tavallisella ruiskulla. Ruiskutettaessa on tärkeä käyttää oikeankokoista suutinta (esim. 8004E viuhkasuutin) ja varmistaa, että kalvosta tulee tasainen ja se kattaa koko muottipinnan. Paras tulos saadaan 4 - 6 baarin ruiskutuspaineella. Ei-imukykyiset pinnat tulisi viimeistellä pyyhkeellä.



Jos irrotusainetta levitetään liikaa, se voi aiheuttaa pinnan värjäytymistä tai epätasaisuutta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kaareviin pintoihin, joilla kalvon tasaisuus ja yhteneväisyys on erittäin tärkeä. Ylimääräinen irrotusaine on poistettava ennen valua. Pinnan huokoisuudesta ja rakenteesta sekä levitystavasta riippuen 1 litra riittää n. 20 - 30 m²:lle. Normaalimenekki on 30 - 50 ml/m².

Käyttöturvätiedoteteksti

- [Käyttöturvätiedote](#)

Varastointi

Kestää varastointia +5 - 30 C lämpötilassa avaamattomissa alkuperäispakkauksissa vähintään 12 kk. On erittäin tärkeää, että pakkaukset ovat ilmatiiviisti suljettuja, jottei vesi pääse haihtumaan. Pidemmän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Tekniset tiedot

Pakkauskoot	200 l, 1000 l
Talo 2000 koodi	745 Muottiöljyt